



**%100 NAYLON
SONSUZ ELYAF BONDED
DİKİŞ İPLİKLERİ**

Durabond N-F®

Durabond N-F, %100 sonsuz elyaf Naylon 6.6 ipliklerin özel üretim prosesleriyle katlarının birbirine yapıştırılması prensibine göre üretilmiştir.

Çevre dostu üretim yöntemleri sayesinde iplik katları arasında mükemmel bir yapışma sağlanmıştır.

Yüksek aşınma direnci, sıcaklık dayanımı ve iğne deliğinden kolayca geçebilen yapısıyla öne çıkar.

Uygulanan özel bitim işlemleri sayesinde, yüksek hızlı makinelerde kopma ve atlama olmadan sorunsuz çalışır.



Ürün Özellikleri

- Sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklılık
- Optimum dayanıklılık
- Yüksek hızlarda çalışma olanağı
- Yüksek iplik kalitesi: sağlamlık, düzgünlük
- Maksimum çalışma performansı ve verimliliği
- İğneden kolay geçebilme

Durabond N-F®

Kullanım Alanları

- Deri Ayakkabılar
- Çanta
- Kemer
- Spor Ekipmanları
- Otomotiv
- Çadır / Branda

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 190°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Kuvvetli mineral asitlerde çözünür, zayıf asitlere karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilere karşı dayanıklı, yüksek sıcaklıklarda, kuvvetli alkalilerde hasar görebilirler.

Organik Çözütiler: Genellikle etkilenmez.

Ağartma: Polyester ağartmadan etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Durabond N-F® iplikler, standart olarak 4-F, 6-F, 8-F, 10-F, 15-F, 20-F, 30-F, 40-F, 60-F, 80-F kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda üretilmektedir.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4

Durabond N-F®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
4-F	600	39.500	38 - 48	180 - 220
6-F	500	33.000	35 - 45	160 - 200
8-F	400	26.500	25 - 35	160 - 200
10-F	250	19.500	25 - 35	160 - 200
15-F	180	14.200	25 - 30	120 - 160
20-F	135	10.000	25 - 30	120 - 140
30-F	105	6.500	25 - 30	110 - 130
40-F	70	4.900	25 - 30	100 - 120
60-F	45	3.450	25 - 30	90 - 100
80-F	35	2.500	12 - 25	75 - 90



Diğer Durabond markalı ürünler;

Durabond W-R®

%100 Polyester Sonsuz Elyaf Su İtici Bonded Dikiş İpliği

Durabond P-F®

%100 Polyester Sonsuz Elyaf Bonded Dikiş İpliği

Durabond P UV®

%100 Polyester Sonsuz Elyaf UV Dayanımlı Bonded Dikiş İpliği