



**%100 Polyester Sonsuz
Elyaf UV Dayanımlı
Bonded Dikiş İplikleri**

Durabond P UV®

Durabond P UV, %100 sonsuz elyaf polyester ipliklerin çevre dostu özel üretim prosesleriyle katlarının birbirine yapıştırılması prensibine göre üretilmiştir. UV ışınlarının sebep olduğu iplik mukavemetinin azalması, aşınma direncinde azalma ve renginin solması gibi olumsuz etkilere karşı ipliğe koruma sağlar. Bu olumsuz etkiler UV yıkımı olarak isimlendirilir. Durabond P UV, bu yıkımı minimum seviyeye indirir. Yüksek hızlı dikişlerde aşınmaya karşı yüksek dirençli, mükemmel bir dikiş ipliğidir.



Ürün Özellikleri

- Sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklılık
- Optimum dayanıklılık
- Yüksek hızlarda çalışma olanağı
- Doğru dikiş gerginliği kullanıldığında, suyun iğne deliğinden taşınması önlenir.
- Yüksek iplik kalitesi: sağlamlık, düzgünlük
- Maksimum çalışma performansı ve verimliliği
- İğneden kolay geçebilme
- UV yıkımını minimum seviyeye indirir.

Durabond P UV®

Kullanım Alanları

- Dış Mekan Tekstilleri
- Otomotiv
- Mobilya
- Çadır / Branda

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Polyester hafif alkalilere karşı dayanıklı, yüksek sıcaklıklarda, kuvvetli alkalilerde hasar görebilirler.

Organik Çözeltiler: Normal solventlerden etkilenmez, bazı fenolik bileşiklerde çözünebilirler.

Ağartma: Polyester ağartmadan etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Durabond P UV® iplikler, farklı kalınlıklarda ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda üretilmektedir.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Durabond P UV®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
6-F	500	31.315	25 - 35	180 - 230
8-F	350	21.710	25 - 35	160 - 200
10-F	270	18.000	25 - 35	160 - 200
11-F	240	16.600	20 - 30	160 - 200
15-F	150	11.000	15 - 25	130 - 160
20-F	135	9.150	15 - 25	130 - 160
30-F	80	5.200	15 - 25	120 - 140
40-F	70	4.800	15 - 25	110 - 120
60-F	45	3.100	15 - 25	90 - 110



Diğer Durabond markalı ürünler;

Durabond N-F®

%100 Nylon Sonsuz Elyaf Bonded Dikiş İplikleri

Durabond P-F®

%100 Polyester Sonsuz Elyaf Bonded Dikiş İpliği

Durabond P WR®

%100 Polyester Sonsuz Elyaf Su İtici Bonded Dikiş İplikleri