

%100 PAMUK
DİKİŞ İPLİKLERİ

Duracotton®

Durak Duracotton® parça boyama işleminden geçecek olan giysiler için özel olarak tasarlanmış olan %100 merserize pamuk dikiş ipliğidir. Merserizasyon işlemi sayesinde dikiş ipliğinin boya alma kabiliyeti artar, merserize veya ham kumaştan giysilerin dikilmesi için uygundur. Yüksek hızlı dikişlerde yüksek mukavemeti, parlak renkleri, kalınlık seçenekleri ile mükemmel performans sunar. Fark yaratan bitim işlemleri ile en yüksek hızlarda çalışan makinelerde bile mükemmel dikiş performansı sağlamaktadır.



Ürün Özellikleri

- Yumuşak parlak yüzey
- Parlak renkler
- Parça boyamada mükemmel boya alımı
- Yüksek mukavemet

Kullanım Alanları

- Hazır Giyim
- T-shirt
- Deri
- Parça boyamada kullanılan tüm ürünler

Duracotton®

Fiziksel Özellikler

Pamuğun yapısı 180°C de bozulur, kolayca yanar.
Uzun süre güneş ışığına tutulduğunda sararma meydana gelir.
100°C de çekme %1 den düşüktür, 130°C nin
üstündeki sıcaklıklara karşı duyarlıdır.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Pamuk kostik uygulamalarında şişer, deformasyona
ve kuvvet kaybına uğramazlar.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik
karışımlarda çözünürler.

Yıkama : 100°C de %1 veya daha az çekme meydana gelir.
130°C nin üstündeki sıcaklıklara karşı duyarlıdır.



Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
24	65	2.200	5 - 10	110 - 120
40	45	1.370	5 - 10	90 - 110
60	30	930	5 - 10	75 - 80

Sunum Yöntemi

Durak Duracotton® 12 kalınlığı ile çeşitli metrajlarda, geniş renk seçenekleri sunmaktadır.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve
direkt güneş ışığından korunmalıdır.

