



**%100 SONSUZ ELYAF  
POLYESTER VE İLETKENDEN  
ÜRETİLEN DİKİŞ İPLİKLERİ**

# Durafix AS®

Durak Durafix AS® %100 yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyesterden üretilen anti-statik dikiş ipliğidir. Durak Durafix AS®(Anti-statik) iletken bir malzeme ile birlikte önceden stabilize edilmiş %100 yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyesterden üretilen antistatik dikiş ipliğidir. Elektrostatik yükün sorun olduğu uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek kopma mukavemeti ve optimum esneme özellikleri sayesinde deri ayakkabılarda pürüzsüz ve estetik dikişler sağlar. Yüksek dayanıklılık-incelik oranı ve pürüzsüz, düzgün bir görünüm vermek için özel olarak yağlanmıştır. Yağlama dikiş sırasında da iyi performans göstermesine yardımcı olur.



## Ürün Özellikleri

- Ürünlerin statik elektrik oluşumunu önlemek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Özel yağlama maddesi sayesinde düzgün ve sorunsuz dikiş elde edilir.

# Durafix AS®

## Kullanım Alanları

- ❏ Deri Ürünleri
- ❏ Emniyet Ayakkabıları
- ❏ Koruyucu Ayakkabılar
- ❏ Yürüyüş Ayakkabıları
- ❏ Askeri Amaçlı Giysiler ve Ayakkabılar

## Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

## Kimyasal Özellikler

**Minarel Asitler:** Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

**Alkaliler:** Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

**Organik Çözeltiler:** Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

**Ağartma:** Etkilenmez.

**Micro Organizmalar / (mantar, küf):** Etkilenmez.

**Yıkama / kuru temizleme:** Etkilenmez.

**Geri kazanılan nem:** %0.4



## Sunum Yöntemi

DURAK Durafix AS® iplikler, standart kalınlıklarda, geniş renk seçenekleriyle, çeşitli metrajlarda ve konik tiplerinde üretilmektedir.

## Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

## Renk Haslığı

|                         |             |        |
|-------------------------|-------------|--------|
| 60° C da yıkama haslığı | ISO 105 C06 | Min. 4 |
| Su Haslığı              | ISO 105 E01 | Min. 4 |
| Sürtme Haslığı          | ISO 105 X12 | Min. 4 |
| Hipoklorit Haslığı      | ISO 105 N01 | Min. 4 |
| Kuru Temizleme Haslığı  | ISO 105 D01 | Min. 4 |
| Terleme Haslığı         | ISO 105 E04 | Min. 4 |
| Işık Haslığı            | ISO 105 B02 | Min. 4 |



# Durafix AS®

## Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

| Ticket No. | Nominal Tex | Kopma Kuvveti CN | Kopma Uzaması % | Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm) |
|------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| 30         | 80          | 5.500            | 14 - 26         | 130 - 140                      |
| 60         | 45          | 2.950            | 14 - 24         | 90 - 100                       |
| 70         | 40          | 2.650            | 14 - 24         | 90 - 100                       |
| 80         | 35          | 2.280            | 14 - 20         | 75 - 90                        |
| 120        | 24          | 1.600            | 14 - 20         | 70 - 90                        |



## Diğer Durafix markalı ürünler;

### Durafix UV®

Yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester ipliklere UV ışınlarından zarar görmeyen ve çok uzun süreli kullanımlarda mukavemet kaybetmeyen optimum çözümler sunmaktadır.

### Durafix OS®

Silikonsuz özel yağlanmış polyester dikiş iplikleridir.

### Durafix CFR®

Yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester dikiş ipliklerine alev geciktirici özellik kazandırılmıştır.

### Durafix Multicolor®

%100 sonsuz elyaf polyester multicolor dikiş iplikleridir.

### Durafix Eco®

%100 geri dönüştürülmüş polyester dikiş ve nakış iplikleridir.