



DURAK

**%100 SONSUZ
ELYAF POLYESTER
SU İTİCİ
DİKİŞ İPLİKLERİ**

Durafix WR®

Durak Durafix WR®, %100 yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyesterden üretilen su itici bir dikiş ipliğidir. Yüksek derecede su direnci sağlayan, özel olarak formüle edilmiş bir cila ile kaplanmıştır. Bu özelliği sayesinde dış mekân ürünleri, ayakkabılar ve aksesuarlar için mükemmel bir tercihtir. PFC içermeyen su itici kaplama malzemesi sayesinde kılcal etkiyi engeller ve ipliğin su emmesini önler. Doğru dikiş gerginliği uygulandığında, suyun iğne deliğinden taşınması da engellenmiş olur. Yüksek kopma mukavemeti ve optimum esneme özellikleri sayesinde deri ayakkabılarda pürüzsüz ve estetik dikişler elde edilir. Yüksek dayanıklılık–incelik oranı ile dikkat çeker ve pürüzsüz, rafine bir görünüm sağlamak için özel olarak yağlanmıştır. Bu yağlama, dikiş sırasında üstün performans göstermesine katkı sağlar.



Ürün Özellikleri

- Doğal görümlü, güvenilir bir dikiş ipliğidir.
- Dış mekan ayakkabıları ve giysileri için mükemmel suya dayanıklılık sağlamaktadır.
- Doğru dikiş gerginliği kullanıldığında, suyun iğne deliğinden taşınması önlenir.
- Özel yağlama maddesi sayesinde düzgün ve sorunsuz dikiş elde edilir.
- Yüksek kopma mukavemeti ve optimum esneme özelliklerine sahiptir.

Durafix WR®

DURAK

Durafix WR®

Kullanım Alanları

- ❏ Otomotiv Endüstrisi
- ❏ Filtreler
- ❏ İş Elbiseleri
- ❏ Diğer Kullanım Alanları

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

DURAK Durafix WR® farklı kalınlık seçenekleriyle çeşitli metrajlarda sunulmaktadır.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5



Durafix WR®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
6	500	31.000	25 - 35	160 - 280
8	330	22.000	25 - 35	160 - 280
10	280	18.000	25 - 35	160 - 280
11	270	15.000	25 - 35	160 - 280
15	175	11.000	25 - 35	140 - 160
20	135	9.200	25 - 35	140 - 160
30	80	5.500	14 - 26	130 - 140
40	60	4.700	14 - 26	100 - 110
50	55	3.500	15 - 23	100 - 110
60	45	2.950	14 - 24	90 - 100
70	40	2.650	14 - 24	90 - 100
80	35	2.280	14 - 20	75 - 90
100	27	1.800	14 - 20	70 - 90
120	24	1.600	14 - 20	70 - 90
150	20	1.200	14 - 20	70 - 90
180	16	950	14 - 20	65 - 75
200	12	760	14 - 20	65 - 75
300	10	650	14 - 20	55 - 60
400	6	450	14 - 20	55 - 60

Diğer Durafix markalı ürünler;

Durafix UV®

Yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester ipliklere UV ışınlarından zarar görmeyen ve çok uzun süreli kullanımlarda mukavemet kaybetmeyen optimum çözümler sunmaktadır.

Durafix OS®

Siliksuz özel yağlanmış polyester dikiş iplikleridir.

Durafix CFR®

Yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester dikiş ipliklerine alev geciktirici özellik kazandırılmıştır.

Durafix Multicolor®

%100 sonsuz elyaf polyester multicolor dikiş iplikleridir.

Durafix Eco®

%100 geri dönüştürülmüş polyester dikiş ve nakış iplikleridir.