

DİKİŞ & NAKİŞ ALT İPLİKLERİ

Duraless®

Durak Duraless® ürünü, birçok farklı sektöre hitap eden, mekik içine konularak, masura prensibinde çalışan yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyesterden üretilen hazır sarılmış masura ipliğidir. Farklı kalınlıklarda ve çeşitli masura boyutlarında sunulur. Dikiş performansını artırıcı özel yağları, düzenli yapısı, titiz hammadde seçimi ve özgün yağlama teknikleri sayesinde baştan sona tansiyon stabilitesine sahip olup, çökme yapmaz. Duraless® iplikleri, dikiş kalitesini arttırmaya ek olarak üretim verimliliğinizi yükseltmenizi sağlayacaktır.

Kullanım Alanları

- ✦ Denim Giysiler
- ✦ İş Kıyafetleri
- ✦ Hazır Giyim
- ✦ Yatak - Kapitone
- ✦ İç Çamaşırları
- ✦ Ev Tekstili
- ✦ Mayo / Bikini
- ✦ Spor Kıyafetler

Kullanım Talimatları;

- 1 - Mevcut yayı çıkartınız.
- 2 - Kullanmadan önce freni çıkartınız.
- 3 - İplik dönüş yönüne dikkat ediniz.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

Duraless®

Ürün Özellikleri

- ✦ Masuraya sarım gerektirmez
- ✦ Mevcut mekik içine, herhangi bir revizyon ihtiyacı duyulmadan, masura yerine direkt konulup kullanılabilir
- ✦ Başından sonuna dek eşit tansiyon ile kaliteyi artırır
- ✦ Normal kullanıma göre minimum 2 kat ve üzerinde metraj avantajı sağlar
- ✦ Tüm pozisyonlarda alt ipliğin aynı anda bitmesi ile daha az fire oluşur
- ✦ Metal masura satınması olmayacağı için, maliyet olarak avantaj sağlar
- ✦ İplik atıkları azalacağından dolayı çevre kirliliğini azaltmaya olumlu katkı sağlar

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözütiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4

Sunum Yöntemi

Durak Duraless® çeşitli kalınlıklarda ve boyutlarda geniş renk seçenekleri sunmaktadır.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %
70/2	16	900	12 - 16
140/1	14	850	12 - 16
190/1	19	1335	12 - 16
233/1	23	1550	14 - 18
280/1	28	1850	14 - 18
466/1	46	3200	20 - 24