



%100
VİSKOZ RAYON(FLOŞ)
BRODE İPLİĞİ

Duravis®

DURAK Duravis® brode makineleri için özel olarak üretilen, yüksek kaliteli, sonsuz elyaf viskoz rayon nakış ipliğidir. Yüksek mukavemetli rayondan üretilen DURAK Duravis® iplikleri yüksek devirli makinelerde benzersiz bir performans sağlar. Nakış uygulamalarında en yüksek kalite standartlarına ulaşılmasında etkilidir. Canlı, parlak renkleri ve yumuşak dokusuyla, DURAK Duravis® ile kusursuz ve düzgün nakış desen görünümü elde edilir. DURAK Duravis® yumuşaklık, parlaklık, sağlamlık ve kayma gibi özel yapısal nitelikleri ile sıra dışı bir kaliteye sahiptir.



Kullanım Alanları

- Brode
- Üst Giyim
- Ev Tekstil Ürünleri
- İç Çamaşırı

Ürün Özellikleri

- Durak Duravis yüksek mukavemete sahip olup yumuşaklığı ve parlaklığı ile nakış sektöründe idealdir.
- Çocuk giysilerini de kapsayan OEKO-TEX® Standard 100 Class 1 sertifikasına sahiptir.
- Geniş renk aralıklarında canlı, ışıltılı, ipeksi ve parlak renk görünümüne sahiptir.
- Ekstra yumuşaklık ve konfor hissi verir.
- Yüksek renk haslılığına sahiptir.
- Yıkamaya ve tere karşı dayanıklıdır.

Duravis®



Duravis®

Saklama Koşulları

Nakış yapılmış ürünler katlanmış ve sıkıştırılmış şekilde bir arada tutulmamalıdır. Yüksek ısıdan, rutubetten, direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

Nakışlı ürünler yıkanabilir, kaynatılabilir ve ışık haslığına sahiptir. Buna rağmen nakışların renk haslıklarını korumak için yıkama esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

- 1- Nakışlı ürünler ayrı olarak yıkanmalı, diğer ürünlerle birlikte yıkanmamalıdır.
- 2- Mümkün olduğunca çamaşır makinesine sıkışık şekilde konulmamalıdır ki, nakışlı ürünler kazan içinde rahatça hareket edebilsin.
- 3- Nakışlı ürünler yıkama sonrası hemen çalkalanmalı; ıslak ve nemliyken katlanmış ya da üst üste bırakılmış şekilde bekletilmemelidir.
- 4- Nakışlı ürünler (kimyasal karışım içermeyen) yumuşak deterjanlarla yıkanmalıdır. Ağır kimyasallar ve ağartıcılar nakış renginin bozulmasına neden olabilir.
- 5- Yünlü kumaşlar üzerindeki nakışlar makinede yıkanmamalı ve çalkalanmamalıdır.
- 6- Lekeleri çıkarmak için leke çıkarıcı ya da beyazlatıcı ürünler kullanılmamalıdır.
- 7- Yapılan nakışlara kuru temizleme uygulanabilir.
- 8- Ütüleme işlemi, nakışlı yüzeyin tersinden veya başka bir kumaş üzerinden yapılmalıdır. Ütüleme sırasında mümkün olan en düşük sıcaklık tercih edilmeli ve nemli bez yerine buharlı ütü kullanılmalıdır.
- 9- Doğanın korunması için uygulanan çevresel nedenlerden dolayı, zaman zaman boya ve boyamada kullanılan bazı maddeleri değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle kartela ile ürün arasında çok az da olsa farklılıkların olması mümkündür.

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
50/1*2	10	300	15 - 20	*
80/1*2	16	360	15 - 20	*
120/1*2	24	620	15 - 20	*

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4

Sunum Yöntemi

Durak Duravis® iplikler standart olarak 50-80-120/1*2 kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda sunulmaktadır.

