



DURAK

**%100
SONSUZ ELYAF
POLYESTER
DİKİŞ İPLİKLERİ**

Durak Kapitone®

DURAK Kapitone® ürünü özellikle kapitone sektörüne hitap eden, 2 farklı kalınlık alternatifi ile sunulan, yüksek mukavemetli %100 polyester sonsuz elyaf dikiş ipliğidir. Dikiş performansını artırıcı özel bitim işlemleri, düzenli yapısı, yüksek mukavemeti ve rekabetçi fiyatıyla, yatak, ev tekstili ve dış giyim kapitonesi üreticilerinin bir numaralı seçeneğidir. Fark yaratan mükemmel dikiş performansı yanı sıra kalite ve verimlilik artışı sağlamaktadır.



Ürün Özellikleri

- Sonsuz elyaf yapısı ve gördüğü bitim işlemleri ile yüksek mukavemete sahiptir.
- Düzgün yapısı ile endüstriyel yatak, kapitone, ev tekstili ve dış giyim kapitone dikişlerine uygundur.
- Şapkakalı konik sarımı ile iplik salınımını kolaylaştırır ve salınım sırasında ipliğin karışmasını engeller.
- Farklı kalınlıktaki kumaşlarda mükemmel dikiş görünümünü sağlar.

Durak Kapitone®

DURAK

Durak Kapitone®

Kullanım Alanları

- ❏ Kapitone
- ❏ Yatak örtüleri
- ❏ Yatak dikişi
- ❏ Dış giyim kapitonesi
- ❏ Ev Tekstilleri
- ❏ Dekoratif amaçlı uygulamalar
- ❏ Yorgan
- ❏ Kaban/Mont ve Astarları

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Kapitone® 2 farklı kalınlık alternatifi (100/120) ve 2 farklı metraj seçeneği sunmaktadır

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	***
Su Haslığı	ISO 105 E01	***
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	***
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	***
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	***
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	***
Işık Haslığı	ISO 105 B02	***

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Durak Kapitone®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
100	35	2100	14 - 20	*
120	24	1350	14 - 20	*

* Geniş kullanım alanı olduğu için iğne ölçüsü tavsiye edilmemiştir.

