



%100 KESİK ELYAF POLYESTER SU İTİCİ DİKİŞ İPLİKLERİ

Poly-Jet WR®

DURAK Poly-Jet WR® ürünü yüksek mukavemetli kesik elyaf polyesterden üretilen bir dikiş ipliğidir. Yüksek derecede su direnci sağlayan özel olarak formüle edilmiş bir cilaya sahiptir. Bu nedenle de dış mekan ürünleri, ayakkabı ve aksesuarlar için mükemmel bir seçimdir. PFC içermeyen su itici kaplama malzemesi sayesinde kılcal etkiyi engeller ve ipliğin su emmesini önler. Doğru dikiş gerginliği kullanıldığında, suyun iğne deliğinden taşınması önlenir. Yüksek kopma mukavemeti ve optimum esneme özellikleri, deri ayakkabılarda pürüzsüz ve çekici dikişler sağlar. Yüksek dayanıklılık-incelik oranı ve pürüzsüz, rafine bir görünüm vermek için özel olarak yağlanmıştır. Yağlama dikiş sırasında da iyi performans göstermesine yardımcı olur.



Ürün Özellikleri

- Doğal görünümlü, güvenilir bir dikiş ipliğidir.
- Özel yağlama maddesi sayesinde düzgün ve sorunsuz dikiş elde edilir.
- Yıkama işlemleri ve aşınmaya karşı dayanıklı, renk haslığını koruyan bir yapıya sahiptir.
- Mükemmel dikiş kalitesi sağlar.
- Doğru dikiş gerginliği kullanıldığında, suyun iğne deliğinden taşınması önlenir.

Poly-Jet WR®



Poly-Jet WR®

Kullanım Alanları

- Deri Ürünleri
- Koruyucu Ayakkabıları
- Yürüyüş Ayakkabıları
- Emniyet Ayakkabıları
- Mobilya
- Yağmurluk, mont gibi koruyucu giysiler

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Aşırı uygulamalar hariç asitlerin çoğundan etkilenmez.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı orta dayanıklılıktadır.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Klor ve Peroksitten 2 gr/lt ye kadar etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Poly-Jet WR® iplikler iplikler standart olarak 30, 50, 80, 120, 150 kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda sunulmaktadır.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60° C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

Poly-Jet WR®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
30	80	3.450	18 - 26	110 - 130
50	55	2.250	16 - 24	100 - 120
80	40	1.500	16 - 24	80 - 100
120	27	950	16 - 22	75 - 90
150	18	700	12 - 18	65 - 75

