



%100 Polyester Kaplı Polyester UV Dayanımlı Dikiş İpliği

Poly-Strong PP UV®

DURAK Poly-Strong PP UV® %100 polyester kaplı polyester dikiş ipliklerine UV dayanımı kazandırılarak üretilen dikiş iplikleridir.

UV ışınlarının sebep olduğu iplik mukavemetinin azalması, aşınma direncinde azalma, renginin solması gibi olumsuz etkilere karşı ipliğe koruma sağlar. Tüm bu olumsuz etkiler UV yıkımı olarak isimlendirilir. Poly-Strong PP UV bu yıkımı minimum seviyeye indirir. Yüksek hızlı dikişlerde aşınmaya karşı yüksek dirençli mükemmel bir dikiş ipliğidir. Yüksek mukavemeti, parlak renkleri, geniş kalınlık seçenekleri ve mükemmel performansı ile çok yaygın kullanım alanına hitap etmektedir.



Ürün Özellikleri

- UV yıkımını minimum seviyeye indirir
- Yüksek mukavemet
- Renklerin solmasını engelleyici etki
- Sorunsuz üstün dikiş performansı

Poly-Strong PP UV®



Poly-Strong PP UV®

Kullanım Alanları

- Dış Mekan Tekstilleri
- Mobilya
- Otomotiv
- Çadır, branda

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmezler.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmezler.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

DURAK Poly-Strong PP UV® iplikler, farklı kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda ve koniklerde üretilmektedir.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

Poly-Strong PP UV®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
18	150	7.200	18 - 26	140 - 180
25	120	6.100	18 - 26	125 - 180
30	105	5.400	18 - 26	110 - 140
35	80	4.100	18 - 26	110 - 130
40	80	4.100	18 - 26	110 - 130
50	60	2.750	18 - 26	100 - 125
60	50	2.600	18 - 26	100 - 125
80	40	2.000	16 - 24	80 - 100
100	30	1.600	16 - 24	80 - 90
120	24	1.250	12 - 20	70 - 90
150	20	920	12 - 20	60 - 80
180	17	860	12 - 20	60 - 80

Diğer Poly-Strong markalı ürünler;

Poly-Strong PP Eco®

%100 geri dönüştürülmüş polyester kaplı polyester dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP OS®

Silikonsuz özel yağlanmış polyester ilikli dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP CFR®

Polyester kaplı polyester ipliklere alev geciktirici özellik kazandırılmıştır.

Poly-Strong PP Multicolor®

%100 polyester kaplı polyester multicolor dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP UV®