



DURAK

**%100 Polyester
Kaplı Polyester
Güç Tutuşur Dikiş İpliği**

Poly-Strong PP CFR®

DURAK Poly-Strong PP CFR® %100 polyester kaplı polyester dikiş ipliklerine alev geciktirici özellik kazandırılarak üretilen dikiş iplikleridir.

Kimyasal kaplama yöntemi ile standartlara uygun olarak iplik yüzeyi alev geciktirici kimyasal ile kaplanmıştır. 20 yıkama sonrası dahi NFPA 701'e göre güç tutuşur özelliğini koruyabilmektedir. Alev kaynağından uzaklaştırıldığında kendiliğinden eriyerek sönerler. Yüksek hızlı dikişlerde aşınmaya karşı yüksek dirençli mükemmel bir dikiş ipliğidir. Yüksek mukavemeti, parlak renkleri, geniş kalınlık seçenekleri ve mükemmel performansı ile çok yaygın kullanım alanına hitap etmektedir.



Ürün Özellikleri

- Alev geciktirici
- Yüksek mukavemet
- Sorunsuz üstün dikiş performansı

Poly-Strong PP CFR®

DURAK

Poly-Strong PP CFR®

Kullanım Alanları

- İş Güvenliği
- Dekorasyon Ürünleri
- Mobilya
- Ev Tekstili

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmezler.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmezler.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Poly-Strong PP® iplikler, standart olarak 18, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180 kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli muhtelif metrajlarda ve koniklerde üretilmektedir.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

Poly-Strong PP CFR®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzasması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
18	150	7.200	18 - 26	140 - 180
25	120	6.100	18 - 26	125 - 180
30	105	5.400	18 - 26	110 - 140
35	80	4.100	18 - 26	110 - 130
40	80	4.100	18 - 26	110 - 130
50	60	2.750	18 - 26	100 - 125
60	50	2.600	18 - 26	100 - 125
80	40	2.000	16 - 24	80 - 100
100	30	1.600	16 - 24	80 - 90
120	24	1.250	12 - 20	70 - 90
150	20	920	12 - 20	60 - 80
180	17	860	12 - 20	60 - 80

Diğer Poly-Strong markalı ürünler;

Poly-Strong PP Eco®

%100 geri dönüştürülmüş polyester kaplı polyester dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP OS®

Silikonsuz özel yağlanmış polyester ilikli dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP Multicolor®

%100 polyester kaplı polyester multicolor dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP UV®

Polyester kaplı polyester dikiş ipliklere UV ışınlarından zarar görmeyen ve çok uzun süreli kullanımlarda mukavemet kaybetmeyen optimum çözümler sunmaktadır.