



%100 POLYESTER KAPLI POLYESTER MULTICOLOR DİKİŞ İPLİKLERİ

Poly-Strong PP Multicolor®

DURAK Poly-strong PP Multicolor®; %100 polyester ilikli multicolor dikiş ipliğidir. İplik üzerinde çok renkli, çekici bir etki vermek için dört farklı renge kadar enjeksiyonla boyanmıştır. Dikiş performansını artırıcı bitim işlemleri, düzenli yapısı, optimum tüylülük seviyesinin yanı sıra hafif tondan gökkuşağı kontrast renklerine kadar, farklı görünümlü giysiler için ekstra özel bir görünüm kazandırır. DURAK Poly-Strong® PP iplikleri, ürününüzde renk uyumu ve dikiş kalitesini yükselterek üretim verimliliğinizi arttırmanızı sağlayacaktır.



Ürün Özellikleri

- Doğal görünümlü, güvenilir bir dikiş ipliğidir.
- Üstün yıkama özellikleri ile denim uygulamaları için en ideal dikiş ipliğidir.
- Polyester merkezin verdiği yüksek mukavemet değerleri sayesinde, ince kumaşlarda daha ince dikiş ipliği kullanarak düzgün görünümlü sağlam dikişler elde edilir.
- 4 renge kadar enjeksiyonla boyanmaktadır.
- Özel yağlama maddesi sayesinde düzgün ve sorunsuz dikiş elde edilir.
- Hafif tonlardan gökkuşağı kontrast renklerine kadar ekstra özel bir görünüm sunar.

Poly-Strong PP Multicolor®



Poly-Strong PP Multicolor®

Kullanım Alanları

- ☛ Denim Giysiler
- ☛ Gömlek
- ☛ Takım Elbiseler
- ☛ İç Çamaşırları
- ☛ Mobilya
- ☛ Ev Tekstili
- ☛ Yatak ve Kapitone
- ☛ İş Kıyafetleri

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmezler.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmezler.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Poly-Strong PP Multicolor® iplikler, standart olarak 18, 25, 30, 50, 60, 80, 100, 120, 150 kalınlıklarında çeşitli metrajlarda ve koniklerde üretilmektedir.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Orta ve koyu renk ebruli (degrade) iplikler ile kullanım sırasında düşük sıcaklıkta eriyen tela kullanılması önerilmektedir.



2gr/lt

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

Poly-Strong PP Multicolor®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
18	150	7.200	18 - 26	140 - 180
25	120	6.100	18 - 26	125 - 180
30	105	5.400	18 - 26	110 - 140
50	60	2.750	18 - 26	100 - 125
60	50	2.600	18 - 26	100 - 125
80	40	2.000	16 - 24	80 - 100
100	30	1.600	16 - 24	80 - 90
120	24	1.250	12 - 20	70 - 90
150	20	920	12 - 20	60 - 80

Diğer Poly-Strong markalı ürünler;

Poly-Strong PC®

Pamuk kaplı polyester dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP®

Polyester kaplı polyester dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP CFR®

Polyester kaplı polyester ipliklere alev geciktirici özellik kazandırılmıştır.

Poly-Strong PP OS®

Siliconsuz özel yağlanmış polyester ilikli dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP UV®

Polyester kaplı polyester dikiş ipliklere UV ışınlarından zarar görmeyen ve çok uzun süreli kullanımlarda mukavemet kaybetmeyen optimum çözümler sunmaktadır.

Poly-Strong PP Eco®

%100 geri dönüştürülmüş polyester kaplı polyester dikiş iplikleridir.

Poly-Strong Premium®

Polyester kaplama tekniği ile üretilmiş dikiş iplikleridir.