



%100 POLYESTER KAPLI POLYESTER SU İTİCİ DİKİŞ İPLİKLERİ

Poly-Strong PP WR®

DURAK Poly-Strong PP WR® yüksek mukavemetli, su itici %100 polyester kaplı polyester dikiş iplikleridir. Yüksek derecede su direnci sağlayan özel olarak formüle edilmiş bir cilaya sahiptir. Bu nedenle de dış mekan ürünleri, ayakkabı ve aksesuarlar için mükemmel bir seçimdir. PFC içermeyen su önleyici kaplama malzemesi ile kılcal etkiyi engeller ve böylece iplik tarafından su alınmamasını sağlar. Doğru dikiş gerginliği kullanıldığında, suyun iğne deliğinden taşınması önlenir. Yüksek kopma mukavemeti ve optimum esneme özellikleri ile pürüzsüz ve çekici dikişler üretir.



Ürün Özellikleri

- Doğru dikiş gerginliği kullanıldığında, suyun iğne deliğinden taşınması önlenir.
- Doğal görünümlü, güvenilir bir dikiş ipliğidir.
- Özel yağlama maddesi sayesinde düzgün ve sorunsuz dikiş elde edilir.
- Üstün yıkama özellikleri ile denim uygulamaları için en ideal dikiş iplikleridir.
- Polyester merkezin verdiği yüksek mukavemet değerleri sayesinde, ince kumaşlarda daha ince dikiş ipliği kullanarak düzgün görünümlü sağlam dikişler elde edilir.

Poly-Strong PP WR®



Poly-Strong PP WR®

Kullanım Alanları

- Deri Ürünleri
- Mobilya
- Koruyucu Ayakkabılar
- Yağmurluk, mont gibi koruyucu giysiler
- Yürüyüş Ayakkabıları
- Emniyet Ayakkabıları

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere dayanıklı değildir.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmezler.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmezler.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

DURAK Poly-Strong PP WR® iplikler, farklı kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda ve koniklerde üretilmektedir.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Poly-Strong PP WR®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
18	150	7.200	18 - 26	140 - 180
25	120	6.100	18 - 26	125 - 180
30	105	5.400	18 - 26	110 - 140
35	80	4.100	18 - 26	110 - 130
40	80	4.100	18 - 26	110 - 130
50	60	2.750	18 - 26	100 - 125
60	50	2.600	18 - 26	100 - 125
80	40	2.000	16 - 24	80 - 100
100	30	1.600	16 - 24	80 - 90
120	24	1.250	12 - 20	70 - 90
150	20	920	12 - 20	60 - 80
180	17	860	12 - 20	60 - 80

Diğer Poly-Strong markalı ürünler;

Poly-Strong PP Eco®

%100 geri dönüştürülmüş polyester kaplı polyester dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP OS®

Siliksuz özel yağlanmış polyester ilikli dikiş iplikleridir.

Poly-Strong PP CFR®

Polyester kaplı polyester ipliklere alev geciktirici özellik kazandırılmıştır.

Poly-Strong PP Multicolor®

%100 polyester kaplı polyester multicolor dikiş iplikleridir.