

**%100 Sonsuz Elyaf Polyester
Anti-Statik Nakış İplikleri**

Poly-Soft AS®

Durak Polysoft AS® %100 yüksek mukavemetli sonsuz elyaf trilobal polyesterden üretilen anti-statik nakış iplikleridir. Elektrostatik yükün sorun olduğu uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Anti-statik özelliği ile elektrostatik yükün geçişini engelleyip, temas halinde olunan elektronik parçalara hasar verilmesi, elektrik sinyallerinin bozulmasını ve yaralamaları önler. Yüksek hızlı dikişlerde aşınmaya, kimyasal etkilere ve dış hava koşullarına karşı yüksek direnç gösterir. Parlak renkleri, geniş renk çeşitliliği, kalınlık seçenekleri ve mükemmel nakış performansı ile çok yaygın kullanım alanına hitap etmektedir.



Ürün Özellikleri

- Doğal görümlü, güvenilir bir nakış ipliğidir.
- Özel bitim işlemi sayesinde düzgün ve sorunsuz nakış elde edilir.
- Ürünlerin statik elektrik oluşumunu önlemek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Klorlu ağartıcılardan etkilenmezler.
- Polyester merkezin verdiği yüksek mukavemet değerleri sayesinde, ince kumaşlarda daha ince dikiş ipliği kullanarak düzgün görümlü sağlam dikişler elde edilir.

Poly-Soft AS®

Kullanım Alanları

- ❖ Deri Sektörü
- ❖ Bay / Bayan Giyim
- ❖ Spor Giysiler
- ❖ Denim Sektörü
- ❖ İş Kıyafetleri

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmezler.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmezler.

Geri kazanılan nem: %0.4




Sunum Yöntemi

Durak Polysoft AS®

çeşitli kalınlıklarda (15, 20, 30, 40, 60)
çeşitli metrajlarda, geniş renk
seçenekleri sunmaktadır.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Yapay Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5



max. 20 gr/lt active chlorine
max. 30°C-max. 30 min

Poly-Soft AS®

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

Nakışlı ürünler; yıkanabilir, kaynatılabilir, güneş ışığına ve kloro karşı dayanıklıdır. Ancak yıkama ve saklamada önerilere uyulduğunda daha iyi sonuçlar alınır.

- 1) Ürünler nemliken üst üste konulmamalı ve katlanmamalıdır.
- 2) Nakışlı ürünler iyice durulanmadan kurutucuya konulmamalıdır.
- 3) Buharlı yıkama makinelerinde yıkama yapılıyorsa ürünler asılarak konulmalı ve birbirleriyle temas etmemelidirler. 150°C'den fazla olmamasına dikkat edilmelidir.
- 4) Renkler endüstriyel renk toleransına göre üretilmiştir.

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
15	65	2.400	20 - 35	90 - 100
20	50	1.750	20 - 35	90 - 100
30	33	1.500	20 - 35	75 - 90
40	27	1.250	18 - 28	75 - 90
60	17	630	20 - 30	65 - 75

Diğer Polysoft markalı ürünler;

Polysoft WR®

Yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester iplikleridir. PCF içermeyen su itici yüzey kaplamasına sahiptir.

Polysoft AS®

%100 sonsuz elyaf trilobal polyester ve iletkenden üretilen nakış iplikleridir.

Polysoft UV®

Açık alanlarda kullanılan çadır, branda, tente, yelken v.b. uygulamalar için UV ışınlarından zarar görmeyen ve çok uzun süreli kullanımlarda mukavemet kaybetmeyen optimum çözümler sunmaktadır.

Polysoft Eco®

%100 geri dönüştürülmüş sonsuz elyaf trilobal polyester nakış iplikleridir.