

Sıcak hava koşullarında ve ciltle doğrudan temas eden tekstil ürünlerinde kullanıcı konforunu artıran fonksiyonel çözümlere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Özellikle spor giyim, iç giyim ve günlük giyim ürünlerinde serinlik hissi sağlayan uygulamalar, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Durak Polysoft® Cool, iplik yüzeyine özel tekniklerle uygulanan ve içeriğinde bulunan Xylitol ile Erythritol sayesinde kullanıcıya serinlik hissi sağlayan trilobal polyester nakış ipliğidir. Parlak görünümü, yüksek nakış performansı ve 20 yıkamaya kadar kalıcılığını koruyan serinletici etkisiyle kullanıcı konforunu artırırken, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunar.

- Nakış uygulanan bölgede serinlik hissi sağlayarak kullanıcı konforunu artırır.
- Xylitol ve Erythritol içeren özel formülü sayesinde serinletici etki sunar.
- Parlak trilobal polyester yapısıyla yüksek parlaklık ve estetik nakış görünümü sağlar.
- Serinletici etkisini 20 yıkamaya kadar korur.
- İç giyim, spor giyim, denim, kadın ve erkek giyim, çocuk giyimi ile şapka ve aksesuar nakış uygulamalarında kullanılabilir.

Serinletici Etkili Nakış İpliği **Polysoft®** **Cool**

DURAK





İç Giyim



Spor Giyim



Denim



Çocuk Giyim



Kadın ve Erkek Giyim



Şapka ve Aksesuar Nakışları

HASLIK

Yıkama Haslığı	ISO 105-C06	Min.:4
Su Haslığı	ISO 105-E01	Min.:4
Kuru Sürtme Haslığı	ISO 105-X12	Min.:4
Terleme Haslığı	ISO 105-E04	Min.:4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min.:4

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Erime	260°C'de erir.
Yumuşama	220-240°C'de yumuşar.
Çekme	150°C'de çekme %'den düşüktür.

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Mineral Asitler	Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.
Alkaliler	Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler; ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıksızdır.
Organik Çözeltiler	Genellikle etkilenmez; ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.
Ağartma	Etkilenmezler.
Mikroorganizmalar	Etkilenmezler.
Yıkama / Kuru temizleme	Etkilenmezler.
Geri Kazanılan Nem	%0,4.

KALINLIK VE MUKAVEMET TABLOSU

TKT	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzunluğu %
40	27	1250	18-28

BAKIM TALİMATLARI

*Serinletici etkinin uzun süre korunabilmesi için sabun ile elde yıkanması ve serilerek kurutulması tavsiye edilir.



20gr/lt
max 30°C
max 30 min.

**DURAK**