



YANSITMA ÖZELLİĞİNE SAHİP DİKİŞ VE NAKİŞ İPLİKLERİ

Reflective®

DURAK Reflective®, ileri teknoloji kullanılarak özel olarak geliştirilmiş, düşük görüş koşullarında yüksek düzeyde yansıtma özelliğine sahip dikiş ve nakış ipliğidir. Esas olarak moda uygulamaları için tasarlanmış ancak birçok farklı sektöre hitap eden, dikişlerde dekoratif yansıtıcı özellikler oluşturarak ürünlerini farklılaştırmayı amaçlayan kullanıcılar için ideal bir dikiş/nakış ipliğidir. Gece veya en zor hava koşullarında bile görünürlüğü arttıran yansıtıcı özelliğinin yanı sıra ideal aşınma direnci ve yüksek mukavemet özellikleriyle de oldukça etkileyicidir. Gün ışığında gümüş kırçillı renkte görünüyorken karanlıkta ise üzerine ışık tutulduğunda yansıması beyaz renkte olur.



Ürün Özellikleri

- Yüksek düzeyde yansıtıcı özelliği
- Gündüz rengi gümüştür. Karanlıkta ışık ile aydınlatıldığında yansıyan renk beyazdır.
- Özel bitim işlemleri sayesinde düzgün dikiş/nakış görünümü.

Reflective®

Kullanım Alanları

- Spor Kıyafetler
- Dekoratif Dikişler
- Nakış Süsleme
- İş Kıyafetleri
- Yansıtıcı Effect İstenen Tüm Dikiş Alanları

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220-240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Reflective® standart olarak TKT 40 kalınlığında 400 m uzunluğunda sunulmaktadır.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Reflective®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
40	60	850	10 - 15	10 - 15



Reflective®

DURAK