



*%100 Tekstürize Polyester
UV Dayanımlı Dikiş İpliği*

Softex UV®

DURAK Softex UV® ürünü birçok farklı sektöre hitap eden mikro elyaf tekstürize polyestere UV dayanımı kazandırılarak üretilen dikiş iplikleridir. UV ışınlarının sebep olduğu iplik mukavemetinin azalması, aşınma direncinde azalma, renginin solması gibi olumsuz etkilere karşı ipliğe koruma sağlar. Tüm bu olumsuz etkiler UV yıkımı olarak isimlendirilir. Softex UV bu yıkımı minimum seviyeye indirir. Yüksek hızlı dikişlerde aşınmaya karşı yüksek dirençli mükemmel bir dikiş ipliğidir.



Ürün Özellikleri

- Yüksek bir uzama ve örtme özelliğine sahiptir.
- UV yıkımını minimum seviyeye indirir
- Ekstra yumuşaklığın istendiği dikişler için idealdir.
- Renklerin solmasını engelleyici etki
- Sorunsuz üstün dikiş performansı

Softex UV®

Kullanım Alanları

- ❏ Dış Mekan Tekstilleri
- ❏ Mobilya
- ❏ Otomotiv
- ❏ Çadır /Branda

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Polyester aşırı uygulamalar hariç asitlerin çoğundan etkilenmez.

Alkaliler: Polyester hafif alkalilere karşı dayanıklı, kuvvetli alkalilere karşı orta seviyede dayanıklıdır

Organik Çözeltiler: Normal solventlerden etkilenmez, bazı fenolik bileşiklerde çözünebilirler

Ağartma: Klor ve Peroksitten 2 gr/lt'ye kadar etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

DURAK Softex UV® iplikler, standart olarak 140, 160 kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda ve koniklerde üretilmektedir.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min 4
Yapay Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min 5



Softex UV®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
140	26	900	24 - 28	75 - 90
160	17	630	24 - 28	75 - 90

