



DURAK 

%100
TEKSTÜRİZE POLYESTER
DİKİŞ İPLİĞİ

Softex®

DURAK Softex® ürünü birçok farklı sektöre hitap eden, 2 farklı kalınlık alternatifi ve referans karteladaki 450 renk ile servis edilen, yüksek mukavemetli, mikro elyaf tekstürize polyesterden üretilen dikiş ipliğidir. Dikiş performansını artırıcı özel yağları, mikro elyaf hammaddesi, hacimli yapısı, yüksek elastikliği ve düşük çekme değerleriyle; hacim, yumuşaklık ve esneklik gerektiren dikişlerde veya overlok ipliği olarak mükemmel görünümlü ve güvenilir dikişler sağlar. Aynı zamanda overlok dikişlerinde ve düz dikişlerde alt iplik olarak mükemmel sonuç verir.



Ürün Özellikleri

- Yüksek bir uzama ve örtme özelliğine sahiptir.
- Özel yağlama maddesi sayesinde düzgün ve sorunsuz dikiş elde edilir.
- Esnekliğin gerektiği dikişlerde kaplama, sürfile yapma amacıyla kullanılır
- En zorlu yıkama koşullarına bile dayanabilen çok yönlü renk haslıklarına sahiptir
- Özellikle tene temas eden dikişlerde mükemmel sonuç verir
- Ekstra yumuşaklığın istendiği dikişler için idealdir.

Softex®

DURAK 

Softex®

Kullanım Alanları

- İç Giyim
- İnce Kadın Giyim Giysileri
- Spor Giyim
- Yumuşaklık İstenen Dikişler
- Mayo
- T-Shirt

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Polyester aşırı uygulamalar hariç asitlerin çoğundan etkilenmez.

Alkaliler: Polyester hafif alkalilere karşı, kuvvetli alkalilere karşı orta seviyede dayanıklıdır

Organik Çözeltiler: Normal solventlerden etkilenmez, bazı fenolik bileşiklerde çözünebilirler

Ağartma: Klor ve Peroksitten 2 gr/lt'ye kadar etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

DURAK Softex® iplikler, standart olarak 140, 160 kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda ve koniklerde üretilmektedir.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min 4
Yapay Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min 5





Softex®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
140	26	900	24 - 28	75 - 90
160	17	630	24 - 28	75 - 90

